

2К лак STARBRILL 8300 VHS

Описание продукта

STARBRILL 8300 VHS — это высококачественный уретановый прозрачный лак с очень высоким сухим остатком, разработанный для обеспечения максимального внешнего вида и производительности, а также превосходной стойкости глянца и высокой устойчивости к царапинам.

Этот продукт соответствует стандарту VOC (420 г/л или меньше) экологических норм VOC Южной Кореи.


Пропорции смешивания (объем):

	Объем	Вес
Лак STARBRILL 8300 VHS	100	100
Медленный отвердитель SCH-532		
Стандартный отвердитель SCH-531	33	35
Быстрый отвердитель SCH-530		


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



10 минут при 25°C



Лак STARBRILL 8300 VHS
Отвердители серии SCH-530
3:1



До полировки
8 часов при 20°C
30 минут при 60°C



2-2.5 bar (гравитационная подача)
1-1.5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм



16~19 сек.
Ford Cup #4 при 25°C



Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.0-1.5 мм

Вязкость: 16~19 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

6 часов при 25°C со стандартным отвердителем SCH-531

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 370 г/л готовой смеси.

2К лак STARBRILL 8300 VHS

Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

Сушка

Быстрое высыхание обоснованно для покрытия с рекомендованной толщиной сухой пленки 40 - 60 мкм.

Воздушная сушка

От пыли	10 минут
До полировки	8 часов

Принудительная сушка

30 минут при 60°C

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 40 - 60 мкм.

Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 24 часов. Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.