



ГРУНТ АЛКИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Встряхнуть



2 слоя



2 часа
20°C

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «AVE»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Высококачественный алкидный грунт «AVE» предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Обладает отличной адгезией и высокой коррозионной стойкостью. Может использоваться для наружных и внутренних работ. Удобен для нанесения на труднодоступные места.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут. Грунт использовать при температуре не ниже +10°C. Грунт наносится на предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность с расстояния 25-30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин при температуре +20°C. Время полного высыхания 2 часа при +20°C. Рекомендуется окрашивать поверхность эмалью сразу после высыхания грунта.

ВНИМАНИЕ:

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать грунтовка.

СОСТАВ:

Смола алкидная модифицированная, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан.

Гарантийный срок годности 5 лет.

ТУ 2388-025-53934955-2010

Вес нетто и дату выпуска смотри на дне баллона.

520 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Огнеопасно. Баллон под давлением. Беречь от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не вскрывать и не сжигать после использования. Не распылять вблизи источников огня и раскаленных предметов. Не курить во время окраски. Не разбирать и не давать детям! Хранить и использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не вдыхать испарения, избегать попадания на открытую кожу и в глаза. Применять средства защиты кожи и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не содержит CFC. Использованные баллоны утилизируются как бытовой мусор.

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ЗАО «Сафари-215».

МО, г. Балашиха, ул. Звездная, владение 11. Тел./факс: + 7 (495) 989-14-35.

e 520 3



40
FE

ВРЕДНО

ОГНЕОПАСНО

НЕ ОГОНА