

FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH

**Премиальный высокоглянцевый
лак с высоким сухим остатком
и защитой**

Объем: 1000 мл



ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Кристалльно прозрачный высокоглянцевый лак, относящийся к 2К-акриловой системе. Используется как верхний прозрачный слой в двухслойных покрытиях. Прекрасная устойчивость к внешним атмосферным, механическим и иным агрессивным воздействиям, позволяет сохранять глубокий блеск на длительный срок. Легок в использовании для любого вида ремонта: локального или полного. Обладает высоким сухим остатком, устойчив на вертикали, быстро сохнет и легко полируется.

ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

• БАЗОВЫЕ ЭМАЛИ:

поверхность эмали перед нанесением лака FORMEL должна быть высушена и обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС производителя базовых эмалей.

• СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ:

перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность базовой эмали перед нанесением лака FORMEL должна быть высушена, необходимо обеспечить необходимую межслойную выдержку. Старые ремонтные и OEM покрытия перед нанесением необходимо отшлифовать, продуть сжатым воздухом и тщательно обезжирить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH только с рекомендуемыми отвердителями и разбавителями. Всегда используйте средства индивидуальной защиты при работе с FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH или его компонентами.

НАНЕСЕНИЕ



ПО ОБЪЕМУ:

FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS 2 части
FORMEL 5330 HARDENER 1 часть

ПО ВЕСУ:

FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS 100 гр
FORMEL 5330 HARDENER 50 гр



Добавить разбавитель 5-15 %



Вязкость готовой к нанесению смеси равна 17-19 секунд по DIN 4/20°C



ТЕХНОЛОГИЯ RP, TRANS TECH, LVMP:

- дюза 1.3-1.4
- давление 2-3 Bar
- 2 слоя толщиной 50-60 µm

ТЕХНОЛОГИЯ HVLP:

- дюза 1.2-1.3
- давление 2 Bar
- 2 слоя толщиной 50-60 µm



Межслойная сушка 5-10 минут при 23°C



Время сушки:

- при 23°C – 8-16 ч
- при 60°C – 20-30 мин



Время сушки (при использовании коротких волн):
8-12 минут на расстоянии 60-70 см



ХРАНИЕНИЕ

Хранить в прохладном месте от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок хранения 24 месяца в неиспользованных оригинальных контейнерах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО! Предназначен только для профессионального применения! Воспламеняющаяся жидкость. Содержит вещества, пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Не использовать вблизи источников возгорания, открытого огня, на горячих поверхностях. Применять только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить! Не нарушать целостность упаковки и не сжигать! При пожаре тушить порошковым огнетушителем. Использовать средства индивидуальной защиты! При длительном использовании может вызвать сонливость и головокружение. Не допускать попадания материала в глаза и на кожу. При попадании промыть водой. При попадании в организм срочно обратиться к врачу. После использования утилизировать как бытовой отход в соответствии с локальными предписаниям.

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЪЕМ	Артикул
FORMEL 1330 PREMIUM CLEAR HS HIGH GLOSS ANTISCRATCH	1000 мл	FM131001
FORMEL 5330 HARDENER FOR PREMIUM CLEAR HS	500 мл	FM152005

