

UHS Грунт-наполнитель D551

Время жизни			
	1 час при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	25-30 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
 		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,6-1,8	3-4**
	Окрасочный пистолет HVLP	1,6-1,8	2**
	Количество слоёв	2-3	
	Рекомендуемая толщина, мкм	80-90	
	**см. рекомендации производителя окрасочного пистолета		
Межслойная выдержка			
	7-10 минут при 20 °C		
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C		
Время сушки			
 		HS Отвердитель быстрый для грунтов D222	
	20 °C	4 часа	
	60 °C	20 минут	
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	10 минут	
Шлифование			
 	Сухое	P320-500	
	С водой	P600-1000	
Последующие покрытия			
Акриловые эмали. Может быть окрашен большинством сольвентных и водорастворимых базовых красок и эмалей.			
Очистка оборудования			
Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.			
Хранение			
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C. Срок хранения 36 месяцев.			
VOC			
EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 490 g/l (VOC limit 540 g/l)			

UHS Грунт W-W D505

Описание



Двухкомпонентный акриловый грунт применяется в качестве грунта для окраски методом «мокрый по мокрому». Хорошо растекается и натягивается.

Цвет: белый, светло-серый, серый, чёрный
Фасовка: 1 л

Компоненты

Грунт	UHS Грунт W-W D505
Отвердитель	HS Отвердитель D220, HS Отвердитель быстрый для грунтов D222
Разбавитель	Uni Разбавитель D110, 2K Разбавитель D120, 2K Разбавитель медленный D121

Подготовка поверхности

	Сталь; алюминий	Поверхность металла перед нанесением UHS Грунта W-W должна быть обработана антикоррозионным материалом. На локальные участки открытого металла возможно нанесение без первичного грунта.
	Старое ЛКП; шпатлёвка; оцинкованная сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240-320 или матирующим полотном (красным), обдуть сжатым воздухом, обезжирить
	Пластик	Обезжирить поверхность, обработать матирующим полотном (серым), обдуть сжатым воздухом, обезжирить Смойкой силикона D123/ H ₂ O Очистителем D125, нанести Адгезионный грунт D707/ Адгезионный грунт аэрозоль D777.
	При незначительных дефектах допускается обработка абразивом P600-P800 после сушки в течение 30 минут при 20 °C. Если грунт UHS W-W D505 не был перекрыт последующими покрытиями более 4 часов при +20 °C, поверхность необходимо обработать матирующим полотном серого цвета, обдуть сжатым воздухом, обезжирить.	

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	UHS Грунт W-W D505	100	100
	HS Отвердитель D220/D222	25	17
	Разбавитель D110 / D120 / D121	25	17

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни

	1 час при 20 °C
---	-----------------

Вязкость готовой смеси

	17 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
---	-----------------------------